

FIȘĂ TEHNICĂ ULEI NEADITIVAT PENTRU COMPRESOARE K 150

Uleiul K 150 se obține din uleiuri minerale rafinate, cu proprietăți naturale superioare.

Se utilizează la ungerea compresoarelor pentru aer sau alte gaze, precum și pentru ungerea unor organe de mașini (lagăre, angrenaje), după prescripțiile furnizorului de utilaj.

Condițiile de calitate pentru uleiul K 150, extrase din STAS 1195-84, sunt următoarele:

Nr. Crt	CARACTERISTICI	CONDIȚII DE ADMISIBILITATE	METODA DE ÎNCERCARE
1	Densitate relativă la 15 °C	max. 0,920	SR EN ISO 12185 ASTM D 4052
2	Punct de inflamabilitate M, °C	min. 225	STAS 5489
3	Vâscozitate cinematică la 40°C, mm ² /s (cSt)	135 ... 165	SR EN ISO 3104 ASTM D 445
4	Indice de vâscozitate	min. 60	STAS 55 ASTM D 2270
5	Culoare, unități ASTM	max. 6,5	SR ISO 2049 ASTM D 1500
6	Punct de congelare, °C	max. -10	STAS 39
7	Cenușă, %	max. 0,01	SR ISO 6245; STAS 38 ASTM D 482
8	Cifra de cocs , %	max. 0,6	SR ISO 6615 ASTM D189
9	Indice de neutralizare, mg KOH/g	max. 0,08	STAS 23, met. II
10	Aciditate minerală și alcalinitate	lipsa	STAS 22
11	Substanțe insolubile în solvenți organici,%	lipsa	STAS 33
12	Conținut de apă,%	lipsa	SR 13484; STAS 24/2 ASTM D 95

Ambalarea, marcarea, depozitarea, transportul și manipularea se face conform STAS 4225 și a instrucțiunilor / procedurilor interne.

Termenul de garanție este de 5 ani de la data fabricației.