

FIȘĂ TEHNICĂ ULEI PENTRU LANȚ DE DRUJBĂ L 150

Uleiul este destinat ungerii diverselor angrenaje deschise, lanțuri pentru motoferăstraie, drujbe, osii, rulmenți.

Condițiile de calitate pentru uleiul L150, sunt următoarele:

Nr. Crt.	CARACTERISTICI	CONDIȚII DE ADMISIBILITATE	METODA DE ÎNCERCARE
1	Vâscozitate cinematică, mm ² /sec (cSt), - la 40 °C - la 100 °C , min.	135 – 165 12,0	SR EN ISO 3104 ASTM D 445
2	Indice de vâscozitate, min.	80	STAS 55 ASTM D 2270
3	Punct de inflamabilitate M, °C, min.	235	STAS 5489
4	Punct de curgere, °C, max.	- 7	STAS 6170 ASTM D 97
5	Culoare, unități ASTM, max.	6,0	SR ISO 2049 ASTM D 1500
6	Aciditate minerală și alcalinitate	lipsă	STAS 22
7	Indice de neutralizare, mg KOH/g, max.	0,05	STAS 23, met. II
8	Conținut de apă, %	lipsă	SR 13484; STAS 24/2 ASTM D 95
9	Substanțe insolubile în solvenți organici, %	lipsă	STAS 33
10	Cenușă, %, max.	0,006	SR ISO 6245: STAS 38 ASTM D 482
11	Cifra de cocs, %, max.	0,5	SR ISO 6615 ASTM D 189
12	Densitate relativă 15 °C, max.	0,905	SR EN ISO 12185 ASTM D 4052

Ambalarea, marcarea, depozitarea, transportul și manipularea se face conform STAS 4225 și a instrucțiunilor / procedurilor interne.

Termenul de garanție, la stocare, este de 5 ani de la data fabricației.