

FIȘĂ TEHNICĂ ULEI PENTRU LAGĂRE L 150

Ulei lubrifiant pentru lagăre, mașini unelte, dispozitive de reglare și transmisii mecanice cu solicitări medii. Produsul mai poate fi utilizat ca lubrifiant pentru motoare în doi timpi (automobile, motociclete, ambarcațiuni nautice), pe baza instrucțiunilor.

Condițiile de calitate pentru uleiul L150, sunt următoarele:

Nr. Crt.	CARACTERISTICI	CONDIȚII DE ADMISIBILITATE	METODA DE ÎNCERCARE
1	Vâscozitate cinematică, mm ² /sec (cSt), - la 40 °C - la 100 °C , min.	135 – 165 12,0	SR EN ISO 3104 ASTM D 445
2	Indice de vâscozitate, min.	80	STAS 55 ASTM D 2270
3	Punct de inflamabilitate M, °C, min.	235	STAS 5489
4	Punct de curgere, °C, max.	- 7	STAS 6170 ASTM D 97
5	Culoare, unități ASTM, max.	6,0	SR ISO 2049 ASTM D 1500
6	Aciditate minerală și alcalinitate	lipsă	STAS 22
7	Indice de neutralizare, mg KOH/g, max.	0,05	STAS 23, met. II
8	Conținut de apă, %	lipsă	SR 13484; STAS 24/2 ASTM D 95
9	Substanțe insolubile în solvenți organici, %	lipsă	STAS 33
10	Cenușă, %, max.	0,006	SR ISO 6245: STAS 38 ASTM D 482
11	Cifra de cocs, %, max.	0,5	SR ISO 6615 ASTM D 189
12	Densitate relativă 15 °C, max.	0,905	SR EN ISO 12185 ASTM D 4052

Ambalarea, marcarea, depozitarea, transportul și manipularea se face conform STAS 4225 și a instrucțiunilor / procedurilor interne.

Termenul de garanție, la stocare, este de 5 ani de la data fabricației.