

FIȘĂ TEHNICĂ UNSOARE CONSISTENTĂ DE UZ GENERAL U90 Ca3

Domeniu de utilizare: la ungerea rulmentilor, lagarelor, si a altor dispozitive si mecanisme, conform prescriptiilor, in conditii de solicitare normale.

Condițiile de calitate pentru UNSOAREA U90 Ca3, sunt urmatoarele:

NR. CRT	CARACTERISTICILE FIZICO-CHIMICE:	VALORI	METODE DE ÎNCERCARE STAS/SR(EN)ISO/AST M/ GOST
1	Aspect	Unsoare omogenă	vizual
2	Culoare	galben-deschis până la maro	vizual
3	Miros	Specific, de produs petrolier	
4	Punct de picurare, °C	≥ 93	STAS 37 SR ISO 2176
5	Punct de inflamabilitate, °C	≥ 220	
6	Punct de curgere, °C	≥ -30	
7	Vâscozitate la 0°C și gradient mediu al vitezei de deformare 10/s, Pa.s	Max. 250	GOST 7163-84
8	Determinarea consistenței semi-solidelor, penetrare în con, -60 c, la 25°C, (0,1mm):	235 – 255	STAS 2392 SR ISO 2137
9	Limita rezistenței la forfecare la 50°C, Pa (g/cm ²)	Min. 363 - 431 (3,7-4,4)	GOST 7143
10	Ponderea de alcalii libere în masă la transformarea în NaOH, %	0,08 -0,11	STAS 4947
11	Conținut de acizi organici liberi	lipsă	GOST 6707
12	Conținut de impurități mecanice insolubile în HCl	lipsă	STAS 12721, pct. 4
13	Conținut de apă, %	0,9 - 1,2	STAS 24/2
14	Conținut de săpunuri de calciu, acizi grași care intră în componența grăsimilor, %	Min. 11	GOST 9211
15	Solubilitate în apă	insolubil	
16	Solubilitate în solvenți organici	solubil	
17	Proprietăți oxidative	In condiții standard de depozitare, unsoarea nu oxidează, nu hidrolizează și nu polimerizează	

Ambalarea, marcarea, depozitarea, transportul și manipularea se face conform STAS 4225 și a instrucțiunilor / procedurilor interne.

Termenul de garanție este de 5 ani de la data fabricației.

Producator si ambalator: White Impex S.R.L. Craiova, Craiova, B-dul 1Mai, nr.34, Dolj- Romania,
Telefon 0251 533939, Fax.: 0251 472028, www.woil.ro